



### EUCATEX RENDIMENTO EXTRA

É uma tinta acrílica de alta performance com excelente rendimento, poder de cobertura, super concentrada e sem cheiro\* (após 3 horas da aplicação do produto). Indicada para aplicação em áreas externas e internas. Sua fórmula possui diluição de 80% de água possibilitando uma pintura de alto rendimento.

### COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

## BOLETIM TÉCNICO

APLICAÇÃO	
<b>ACABAMENTO</b>	Fosco
<b>CORES</b>	Além das cores do catálogo temos mais de 5000 cores disponíveis no sistema Tintométrico E-colors da Eucatex.
<b>FERRAMENTAS</b>	Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.
<b>DILUIÇÃO</b>	80% em todas as demãos <b>Pistola:</b> diluir com 80% de água e pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm <sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol <sup>2</sup>
<b>DEMÃOS</b>	2 ou 3, com intervalo de 4 horas entre as demãos
<b>SECAGEM</b>	Ao toque: 30 min Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas
<b>RENDIMENTO</b>	Galão 3,2L - Base: 53 a 88m <sup>2</sup> Galão 3,6L: 60 a 100m <sup>2</sup> Lata 16L - Base : De 266 a 444m <sup>2</sup> Lata 18L: De 300 a 500m <sup>2</sup> Balde 18L: até 500m <sup>2</sup>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	ABNT NBR 11702
<b>TIPO</b>	4.5.2.
<b>CONFORMIDADE</b>	ABNT NBR 15079
<b>PRAZO DE VALIDADE</b>	36 MESES

EUCATEX RENDIMENTO EXTRA

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

<b>COM PARTES SOLTAS OU CAIADAS</b>	Deve ser raspadas ou escovadas até a completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
<b>SUPERFÍCIES MOFADAS</b>	Retirar mecanicamente o mofo e aplicar o Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
<b>SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA</b>	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
<b>REBOCO NOVO</b>	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
<b>REBOCO NOVO (baixa coesão)</b>	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

## RECOMENDAÇÕES

1. Para obter um fino acabamento sobre Massa Corrida ou Acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo.
2. Em pinturas ou repinturas com retoques ou aplicação de Massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação. Isso se deve à falta de uniformidade na absorção do substrato. Para evitar o efeito, recomendamos a aplicação da própria tinta diluída com 80% de água somente nos pontos que tiveram as correções de massa.
3. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
4. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
5. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
6. Remoção de sujeiras: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.
7. Algumas cores intensas (vermelho, Amarelo, Azul e Magenta) poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando expostas ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.
8. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.
9. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda superfície com água corrente limpa sem esfregar.
10. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

EUCATEX RENDIMENTO EXTRA

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)

