



BOLETIM TÉCNICO

EUCATEX MÁXIMA PROTEÇÃO

É uma tinta acrílica de Alta Performance, em acabamento semiacetinado (eggshell), formulada para proteger e impermeabilizar fachadas de casas e prédios. Possui máxima durabilidade e resistência. Sua fórmula com filme 100% elástico impermeabiliza, sela e protege as paredes contra infiltrações causadas por fissuras de até 0,3mm, algas, mofo, umidade do ar, maresia e ações do sol e da chuva. Além disso, a aplicação em telhados proporciona redução térmica e isolamento acústico.

COMPOSIÇÃO

Resina a base de copolímero elastomérico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, aditivos microbicidas e tensoativos.

PROTEÇÃO COMPLEMENTAR

A proteção por 5 anos, após aplicação, é garantida desde que todas as instruções da embalagem do produto e seus complementos sejam cumpridas. A garantia se restringe a proteção contra Impermeabilidade e à reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal original, nº de lote de fabricação e o prazo de validade do produto e seus complementos.

APLICAÇÃO

ACABAMENTO	Semiacetinado (eggshell)
CORES	Além das cores de catálogo, pode-se obter outros tons misturando as cores entre si e, dependendo da linha de produto disponível, em mais de 5.000 cores no e - Colors, o Sistema Tintométrico da Eucatex, para sua escolha.
FERRAMENTAS	Rolo de lã, pincel ou trincha. Para acabamentos mais finos, recomendamos rolo de lã de pelo baixo .
DILUIÇÃO	10% em todas as demãos
DEMÃOS	No mínimo 3 demãos
SECAGEM	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas
RENDIMENTO/DEMÃO	Quarto 800mL - Base: até 11m ² Galão 3,2L - Base: até 44 m ² Galão 3,6L: até 50 m ² Lata 16L - Base: até 220 m ² Lata 18L: até 250m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.5.8.
PRAZO DE VALIDADE	36 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

REPAROS ISOLADOS DE MASSA NIVELADORA E/OU MASSA PARA TRINCAS E FISSURAS.

Certificar-se de ter removido todo pó após lixamento e em seguida aplicar Eucatex Máxima Proteção diluído com 30% de água limpa como selador.

COM PARTES SOLTAS OU CAIDAS

Devem ser raspadas ou escovadas até a completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.

SUPERFÍCIES MOFADAS

Retirar mecanicamente o mofo e aplicar o Eucatex Zero Mofo conforme as indicações e aguardar a secagem.

SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA

Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem.

EUCATEX MÁXIMA PROTEÇÃO

REBOCO NOVO	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Máxima Proteção diluído com até 30% de água limpa como selador, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
REBOCO FRACO (BAIXA COESÃO)	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

RECOMENDAÇÕES

1. Produtos com acabamentos Semiacetinado podem revelar defeitos e imperfeições da superfície de forma mais acentuada que outros acabamentos.
2. É recomendado aplicação de, no mínimo, 3 demãos para atingir a proteção e resistência à fissuras de, no máximo, 0,3mm.
3. Eficaz no combate a infiltração de fora para dentro. Se houver umidade interna, esta deverá ser eliminada.
4. Produtos elastoméricos apresentam sensibilidade a objetos pontiagudos, cortantes e podem apresentar maior retenção de sujeira.
5. Em pinturas ou repinturas com retoques ou aplicação de Massas (corridas, acrílicas ou gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação.
6. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
7. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
8. Não indicamos a utilização combinada ou em mistura com outros produtos não especificados nesta embalagem.
9. Não recomendamos aplicação sobre texturas com hidrorrepelência. E em superfícies com baixa coesão, desagregação, descascamento, caiação e umidade.
10. Remoção de sujeiras: Utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro em movimentos suaves.
11. Algumas cores intensas (vermelho, amarelo, azul e magenta) poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando expostas ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.
12. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.
13. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa e sem esfregar.
14. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54 Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br

