



EUCATEX MANTA LÍQUIDA

É uma manta acrílica elastomérica para aplicação a frio, que forma uma membrana elástica impermeável, resistente a ação de intempéries e contribui para a redução da temperatura em lajes e telhados atuando com isolante térmico. É indicado para impermeabilização de lajes, telhas de amianto, telhas galvanizadas, caixas d' água cimentícias, rufos e calhas.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros acrílico elastomérico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos e tensoativos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

1. De acordo com a Norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.
2. Regularize a laje com argamassa de cimento e areia traço 1:3, como caimento mínimo de 1% em direção aos condutores de águas pluviais e arredonde aos cantos (meia cana). Verificar se a regularização está isenta de trincas, caso houver, fazer um reforço.
3. Impermeabilize até 30 cm em paredes, tubulações, rodapé e recubra muretas até 60 cm de altura.
4. Dilua a primeira demão (demão de imprimação) em até 10% de água para proporcionar melhor penetração do produto no substrato. Nas outras demãos, o produto deve ser aplicado sem diluição. Normalmente com 2 demãos é possível finalizar a impermeabilização, porém em superfícies mais absorventes, é necessário uma terceira demão.

BOLETIM TÉCNICO

APLICAÇÃO	
ACABAMENTO	Fosco
CORES	Branco
FERRAMENTAS	Rolo de Textura, trincha ou Brocha.
DILUIÇÃO	1ª demão: 10% Demais: Puro
DEMÃOS	2 a 3 (Cruzadas)
SECAGEM	Entre demãos: 3 horas Final: 12 horas
RENDIMENTO	Balde 4kg : até 4 m ² Balde 12 kg: até 12m ² Balde 18kg: até 18m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.8.7.
PRAZO DE VALIDADE	36 MESES

EUCATEX MANTA LÍQUIDA

RECOMENDAÇÕES

1. Áreas sujeitas a movimentação, lajes pré moldadas, juntas, trincas, ralos, cantos e arestas devem receber um reforço entre a primeira e a segunda camada com tela poliéster.
2. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
3. Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados.
4. Aplicar com tempo estável.
5. A cada 20m de aplicação deve receber um reforço com tela poliéster.
6. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
7. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
8. Aplicação em caixas d' águas recomendamos aguardar 5 dias para liberação.
9. Em locais com tráfego de pedestres ou veículos, deve receber proteção mecânica.

EUCATEX MANTA LÍQUIDA

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.
Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br

