



## BOLETIM TÉCNICO



### Eucatex Resina Acrílica

Indicada para superfícies externas e internas de pedras naturais (Ardósia, Pedra mineira, São Tomé, Pedra Goiana ,entre outras), concreto aparente, fibrocimento, telha de barro, tijolos aparentes. Sua fórmula à base de resina acrílica impermeabiliza a superfície protegendo-a contra a ação das intempéries.

### COMPOSIÇÃO

Resina acrílica à base de monômero de estireno e solventes aromáticas e alifáticos. Não contém benzeno ou produtos clorados.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245:A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

#### SUPERFÍCIES COM PARTES SOLTAS

Deve ser raspadas ou escovadas até a completa remoção.

#### SUPERFÍCIES MOFADAS

Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.

#### SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA OU GRAXA

Lavar com solução de água e detergente neutro, enxague bem e aguardar a secagem. Após a secagem utilizar pano embebido em Eucatex Thinner 9116 para garantir a total remoção destes materiais

#### CONCRETO

Deve aguardar a secagem e cura por no mínimo 30 dias.

#### REPINTURA

A Resina Acrílica deve efetuar o lixamento até total perda do brilho e eliminar a poeira com pano úmido.

<b>ACABAMENTO</b>	Brilhante
<b>FERRAMENTAS</b>	Rolo de epóxi, trincha, pincel ou pistola
<b>DILUIÇÃO</b>	Pronto para uso
<b>DEMÃOS</b>	2 ou 3 com intervalos de 6 horas
<b>SECAGEM</b>	Ao toque: <b>1 hora</b> Final: <b>12 horas</b> Tráfego de pessoas: <b>48 horas</b> Tráfego de veículos: <b>72 horas</b>
<b>EMBALAGEM</b>	Lata 18 L Lata 5 L Lata 900 mL
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	ABNT NBR 11702
<b>TIPO</b>	4.8.3
<b>CONFORMIDADE</b>	Não aplicado
<b>PRAZO DE VALIDADE</b>	2 anos

Eucatex Resina Acrílica

## RECOMENDAÇÃO

1. Certifique-se que a superfície esteja livre de água ou umidade, pois tais ocorrências comprometem a performance.
2. Evitar a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10 °C ou umidade relativa do ar superior a 90%.
3. Não é recomendado aplicação sobre superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas.
4. Manter o ambiente ventilado durante o preparo, aplicação e secagem.
5. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície, condições atmosféricas.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 06/07/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54 Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)

