



BOLETIM TÉCNICO



EUCATEX VERNIZ COPAL INCOLOR

É um produto de fino acabamento brilhante e natural. Fácil de aplicar tem elevado poder de penetração, secagem rápida, alto rendimento e grande aderência ao substrato. É indicado para aplicação em superfícies internas de madeira como portas, corrimãos, balcões, móveis, forros, etc.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, secantes organo - metálicos e aditivos. Não contém benzeno e metais pesados.

APLICAÇÃO	
ACABAMENTO	Brilhante.
COR	Natural (Âmbar)
FERRAMENTAS	Rolo de espuma, Pincel, Pistola. Para Pistola utilizar pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² .
DILUIÇÃO (com Eucatex Ráz)	De 20 a 30 % na 1ª demão 15% nas demais.
DEMÃOS	2 a 3, com intervalos de 12 h entre demãos.
SECAGEM	Ao toque: 4 a 6 horas Final: 24 horas
RENDIMENTO/DEMÃO	Galão 1/4 - (900ml): De 8 a 12 m ² Galão (3,6L): De 35 a 45 m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.3.1.1
CONFORMIDADE	ABNT NBR 16211
VALIDADE	2 anos

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

SUPERFÍCIES QUE APRESENTAM BRILHO	Deverão receber lixamento até o completo fosqueamento antes de ser iniciada a aplicação do verniz.
SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA	Devem ser tratadas com solução de água e detergente neutro. Feito o tratamento, enxaguar bem, aguardar a secagem e aplicar o produto.
MADEIRAS NOVAS E NÃO SECAS	Deverão receber sucessivas aplicações de thinner até completa eliminação da resina natural da madeira, que pode causar danos à pintura.
MADEIRAS NOVAS SECAS	Lixar a superfície para eliminar farpas, remover os resíduos. Em áreas não molháveis aplicar uma demão de Eucatex Seladora Extra para Madeira, diluído 100% com Eucatex Thinner 9800. Após a secagem, lixar novamente e eliminar a pó.
REPINTURA	Remover partes soltas, lixar para remoção do brilho e seguir com nova aplicação.

Eucatex Verniz Copal Incolor

RECOMENDAÇÃO

1. O rendimento prático do produto pode variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, e espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.

2. Evite retoques isolados após a secagem.

3. Contaminações na superfície podem retardar a secagem do produto.

4. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

5. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.

Eucatex Verniz Copal Incolor

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 28/11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54. Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br

