



## BOLETIM TÉCNICO



### Eucatex Massa Acrílica Premium

É indicada para uniformizar superfícies externas e internas de reboco, concreto, gesso e uniformização de superfícies em repintura. É fácil de aplicar, secagem rápida e tem grande poder de enchimento proporcionando um melhor acabamento da pintura final.

### COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílico e vinílicos modificados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativos.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

<b>SUPERFÍCIES COM PARTES SOLTAS OU CAIDAS</b>	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
<b>SUPERFÍCIES MOFADAS</b>	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
<b>SUPERFÍCIES COM MANCHAS GORDUROSAS</b>	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
<b>REBOCO NOVO</b>	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium e, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
<b>REBOCO FRACO (baixa coesão)</b>	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

### RECOMENDAÇÕES

1. Este produto oferece maior facilidade de lixamento se efetuado entre 2 e 3 horas após a aplicação.
2. Para garantir a aderência da tinta de acabamento sobre a massa é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento. Para isso utilizar preferencialmente um pano úmido e aguardar aproximadamente 30 minutos para iniciar a pintura.

<b>APLICAÇÃO</b>	
<b>ACABAMENTO</b>	Liso
<b>FERRAMENTAS</b>	Desempeneadeira ou espátula de aço
<b>DILUIÇÃO</b>	Pronta para uso
<b>DEMÃOS</b>	2 a 3, com intervalo de 2 horas entre as demãos.
<b>SECAGEM</b>	Ao toque: 1 hora Final: 4 horas
<b>RENDIMENTO</b>	Quarto 1,45kg: até 3,5m <sup>2</sup> Galão e Balde de 5,8kg: até 14m <sup>2</sup> Lata 25kg: até 38,5m <sup>2</sup> Balde 25kg: até 60m <sup>2</sup> Lata e Balde de 27Kg: até 65m <sup>2</sup>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	ABNT NBR 11702
<b>TIPO</b>	4.7.1
<b>CONFORMIDADE</b>	ABNT NBR 15348
<b>PRAZO DE VALIDADE</b>	24 MESES

Eucatex Massa Acrílica Premium

3. Aplicar o produto em camadas finas e sucessivas, lixando entre demãos quando necessário.

4. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

5. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar o pó com pano úmido e aplicação do Eucatex Acrílico Premium.

6. O rendimento prático de todos os produtos podem variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54  
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)

