



Eucatex Power Stain

É um produto que oferece alta performance e máxima tecnologia no tratamento e proteção de madeiras novas, externas e internas. Sua fórmula diferenciada é filme, o que impede possíveis trincas, descascamentos ou hidrorrepelente e penetra nas fibras da madeira sem formar aparecimento de bolhas. É indicado para proteção e decoração de casas de madeira, portas, janelas, lambris, decks e madeiras decorativas em geral. O acabamento acetinado valoriza ainda mais os veios naturais da madeira e, em conjunto com o filtro solar presente na composição, garante inigualável durabilidade.

COMPOSIÇÃO

Repelente à água, Polímeros Alquídicos Modificados, Absoverdores de Raios UV, Hidrocarbonetos Alifáticos, Secantes, Cargas Minerais Inertes, Pigmentos Transparentes, Agentes bactericidas, fungicidas e algicidas. Não contém benzeno.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

SUPERFÍCIES QUE APRESENTAM BRILHO

Deverão receber lixamento até o completo fosqueamento antes de ser iniciada a aplicação do stain.

SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA

Devem ser tratadas com solução de água e detergente neutro. Feito o tratamento, enxaguar bem, aguardar a secagem e aplicar o produto.

BOLETIM TÉCNICO

	APLICAÇÃO
ACABAMENTO	Acetinado
CORES	Natural/Mogno/Imbuia
FERRAMENTAS	Rolo de espuma, Pincel, Pistola. Para Pistola utilizar pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² .
DILUIÇÃO (com Eucatex Ráz)	Pronto para o uso. Caso necessário, diluir com até 10%.
DEMÃOS	2 a 3 com intervalos de 12 a 24h entre demãos.
SECAGEM	Ao toque: 12 horas Manuseio: 24 horas Cura total: 7 dias
RENDIMENTO/DEMÃO	Galão 1/4 - (900ml): até 27,5 m ² Galão (3,6L): até 110 m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.4.1.2
PRAZO DE VALIDADE	3 anos

Eucatex PowerStain

MADEIRAS NOVAS E NÃO SECAS	Deverão receber sucessivas aplicações de thinner até completa eliminação da resina natural da madeira, que pode causar danos à pintura.
MADEIRAS NOVAS SECAS	Lixar na direção dos veios, remover toda a poeira para depois aplicar o Eucatex Power Stain. (Não selar a madeira)
REPINTURA	Remova completamente, através de raspagem e lixamento, até expor a madeira original. Depois, proceda com aplicação como de madeiras novas e secas.

RECOMENDAÇÕES

1. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
2. Evite retoques isolados após a secagem.
3. Contaminações na superfície podem retardar a secagem do produto.
4. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
5. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 12/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54. Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br

